

Praktiker

ULTRA CEMENT



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κορυφαίας ποιότητας ματ 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης για τη βαφή ή επαναβαφή τοίχων από μπετόν και σοβάδων. Το PRAKTIKER ULTRA CEMENT συνδυάζει υψηλή λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική απόδοση. Απλώνει θαυμάσια και δουλεύεται εύκολα. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλες αντοχές στα αλκάλια και την υγρασία. Ιδανική επιλογή για τη βαφή επιφανειών τοίχου με εμφανές μπετόν. Πολύ καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα 85° : <10

Ειδικό βάρος : Λευκό: 1,50 ± 0,02 Kg/Lt
Γκρι: 1,47 ± 0,02 Kg/Lt
Κεραμιδί: 1,43 ± 0,02 Kg/Lt

Απόδοση : 11 – 13 m²/lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αραίωση : 8 -15% σε όγκο με νερό.

Κατηγορία VOC : «Χρώματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων». Τύπος Υ.
Οριακή τιμή ΠΟΕ = 40 g/l. Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 25 g/l.
ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με αρχικό σημείο βρασμού ≤250°C, μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3kPa.

Το προϊόν **PRAKTIKER ULTRA CEMENT** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.



- Στέγνωμα** : Στεγνό επιφανειακά σε 1/2 - 1 ώρα.
- Επαναβαφή** : 3-5 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Λευκό, γκρι, κεραμιδί

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 0,75lt, 3lt & 10lt.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό και πιστόλι AIRLESS.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, υπόλοιπα μούχλας, τυχόν ξεφλουδισμένα κομμάτια μπογιάς κλπ. Σε νέες επιφάνειες εφαρμόστε μια στρώση αστάρι PRAKTIKER PRIMER.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε ομοιόμορφα δύο στρώσεις PRAKTIKER ULTRA CEMENT. Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου εργασίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή σε σκάφη με χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισεύματα των χρωμάτων να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. Ζητήστε συμβουλές από τον Δήμο ή την Κοινότητά σας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Το προϊόν **PRAKTIKER ULTRA CEMENT** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.