

PRAKTIKER ANTIRUST PRIMER



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **PRAKTIKER ANTIRUST primer** είναι αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες. Επιτυγχάνει αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία και πολύ καλή πρόσφυση. Δεν περιέχει τοξικά πιγμέντα. Δουλεύεται μαλακά και απλώνει αντισκωριακή προστασία και πολύ καλή πρόσφυση. Δεν περιέχει τοξικά πιγμέντα. Δουλεύεται μαλακά και απλώνει θαυμάσια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : στις 85° >85 μονάδες. (EN 2813)
- Ειδικό βάρος** : 1,41-1,46 kg/lit (λευκό).
- Απόδοση** : 13 – 16 m²/lit ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.
- Αραίωση** : Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 10% σε όγκο με διαλυτικό WHITE SPIRIT και έως 20% με διαλυτικό πιστολιού για εφαρμογή με πιστόλι.
- Κατηγορία VOC** : «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αστάρι σιδηρών υποστρωμάτων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 485 gr/lit.
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή σε 1½-2 ώρες. Στεγνώνει πλήρως μετά 3–4 ώρες. επιφανειακά σε 2-3 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται σε κρίες και υγρές συνθήκες.



- Επαναβαφή** : 18 ώρες ή αφού έχει επέλθει πλήρης σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Ο χρόνος επαναβαφής επιμηκύνεται σε κρύες και υγρές συνθήκες.
- Χρόνος Ζωής στο δοχείο** : Πέντε έτη (πολύ περισσότερο αν τηρηθούν οι οδηγίες αποθήκευσής του).
- Αποχρώσεις** : Γκρι, κόκκινο
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** : 0,75lt & 2,5lt

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό, πιστόλι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκουριές, λάδια, σκόνες, κ.λ.π.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε ομοιόμορφα 1-2 στρώσεις **PRAKTIKER ANTIRUST primer**. Ως τελικό χρώμα μπορεί να εφαρμοστεί το **PRAKTIKER MEGACHROM wood & metal**. Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή σε σκάφη. Στραγγίξτε καλά το υλικό από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό, ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες καθυστερούν το στέγνωμα και την ανάπτυξη σκληρότητας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισεύματα του προϊόντος να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Ζητήστε συμβουλές από την Δήμο ή την Κοινότητά σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Το προϊόν **PRAKTIKER ANTIRUST primer** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 1145 Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.