

# Praktiker

## ULTRA SILICONE



### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κορυφαίας ποιότητας ματ σιλικονούχο 100% ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης για τη βαφή ή επαναβαφή τοίχων, σοβάδων και μπετόν. Το **PRAKTIKER ULTRA SILICONE** συνδυάζει υψηλή λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική απόδοση. Υπερέχει έναντι των συμβατικών ακρυλικών χρωμάτων γιατί προσφέρει το πλεονέκτημα της αδιαβροχοποίησης με την καλύτερη δυνατή αναπνοή της τοιχοποιίας. Πολύ ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Απλώνει θαυμάσια και δουλεύεται εύκολα. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και μεγάλες αντοχές στα αλκάλια και την υγρασία. Ιδανική επιλογή για περιοχές με αυξημένη υγρασία όταν η τοιχοποιία είναι απαλλαγμένη από ρωγμές και τριχοειδή.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Στιλπνότητα 85°** : Λευκό: <10

**Ειδικό βάρος** : Λευκό: 1,47-1,49 ± 0,02 Kg/Lt ανάλογα με την απόχρωση

**Απόδοση** : 11 – 13 m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

**Αραίωση** : 8 -15% σε όγκο με νερό.

**Κατηγορία VOC** : «Χρώματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων». Τύπος Υ. Οριακή τιμή ΠΟΕ = 40 g/l. Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 25 g/l.  
ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με αρχικό σημείο βρασμού ≤250°C, μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3kPa.

Το προϊόν **PRAKTIKER ULTRA SILICONE** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, [www.vechro.gr](http://www.vechro.gr), για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. [www.praktiker.gr](http://www.praktiker.gr).



- Στέγνωμα** : Στεγνό επιφανειακά σε 1/2 - 1 ώρα.
- Επαναβαφή** : 3-5 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος δημιουργίας Αποχρώσεων PRAKTIKER.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** : 0,75lt, 1lt, 3 lt & 10lt

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ** : Πινέλο, ρολό και πιστόλι AIRLESS.

### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, υπόλοιπα μούχλας, τυχόν ξεφλουδισμένα κομμάτια μπογιάς κλπ. Σε νέες επιφάνειες εφαρμόστε μια στρώση αστάρι PRAKTIKER PRIMER.

### **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε ομοιόμορφα δύο στρώσεις PRAKTIKER ULTRA SILICONE. Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου εργασίας.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή σε σκάφη με χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

Μην αδειάζετε τα υγρά πλήσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισεύματα των χρωμάτων να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. Ζητήστε συμβουλές από τον Δήμο ή την Κοινότητά σας.

### **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό και καλά αεριζόμενο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Το προϊόν **PRAKTIKER ULTRA SILICONE** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ 210 4816101, [www.vechro.gr](http://www.vechro.gr), για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. [www.praktiker.gr](http://www.praktiker.gr).