

PERFECT SEAL ΚΟΥΖΙΝΑ

QO12A

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Perfect Seal Κουζίνα: Ουδέτερη, άοσμη αντιμυχλική σιλικόνη με πιστοποίηση για χρήση σε χώρους παρασκευής τροφίμων. Για να σφραγίσετε αρμούς σε πάγκους κουζίνας, πλακίδια, εντοιχισμένες εστίες μαγειρέματος, νεροχύτες, ντουλάπια κτλ. Επαγγελματική, 100% σιλικόνη, χωρίς διαλύτες και filler.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: ξύλο, γρανίτη, μάρμαρο, μέταλλο, ανοξείδωτο, κεραμικά, ακρυλικά, πλακίδια,
- γυαλί, λαμιναρισμένες επιφάνειες και πολλά πλαστικά...
- Συνιστάται η δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

ΕΞΥΠΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Επαγγελματική:** Υψηλής απόδοσης σφραγιστικό σιλικόνης συμβατό με τρόφιμα για εφαρμογές σε κουζίνες, ψυγεία, χώρους εστίασης που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες
- **Έξυπνη:**
 - Ουδέτερη ωρίμανση
 - Σχεδόν άοσμη
 - Συμβατή με τρόφιμα
 - Αντιμυχλική
 - Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και το νερό
 - Πολύ καλή πρόσφυση στις λείες επιφάνειες χωρίς την χρήση ασταριού
 - Εύκολη στην εφαρμογή και τον καθαρισμό
- **Ασφάλεια:**
 - πολύ χαμηλές εκπομπές VOC (πιστοποιημένες με A+ και EC1+), χωρίς MEKO, για ένα ασφαλές περιβάλλον κουζίνας

Αντοχή στον παγετό κατά την μεταφορά		Εώς -15°C
Επιμήκυνση θραύσης	DIN 53504 S2	635%
Εφελκυστική αντοχή	DIN 53504 S2	1,10N/mm ²
Θερμοκρασία αντοχής		-20°C έως +120°C
Πυκνότητα	ISO 1183-1	1,02 g/ml
Σκληρότητα Shore -A	DIN 53505	16
Ταχύτητα εφαρμογής	Ø3 mm/6,3 bar	1400 g/min
Μέτρο ελαστικότητας 100 %	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

➤ Χημική σύσταση	Ουδέτερη Σιλικόνη
➤ Απόχρωση	Διάφανη, Λευκή, Μαύρη, Γκρι, Καφέ
➤ Χρόνος στεγνώματος	Δημιουργία φιλμ 8 min Πλήρη σκλήρυνση μετά από 24h
➤ Θερμοκρασία εφαρμογής	Μεταξύ +10°C και +30°C

ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 15m τρέχοντα με διάμετρο κορδονιού 5mm για ένα φουσίγγιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Απόχρωση	TMX / KIB	Barcode
280ml	Λευκή	12	5205205111826
280ml	Διάφανη	12	5205205111888

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Πιστόλι σιλικόνης
- Σπάτουλα
- Υγρό φινιρίσματος Perfect seal

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Καθαρίστε και στεγνώστε τις επιφάνειες που θα εφαρμόσετε το σφραγιστικό
- Κόψτε τη μύτη σε γωνία 30° έως 45° στο ίδιο πάχος με το πλάτος του αρμού όπου θα εφαρμόσετε
- Κόψτε το φυσιγγίο, βιδώστε τη μύτη και κατόπιν τοποθετήστε στο πιστόλι

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟΥ

- Εφαρμόστε τη σιλικόνη στον αρμό υπό γωνία 45° πιέζοντας σταθερά τη σκανδάλη στο πιστόλι
- Δημιουργία επιδερμίδας 6-7 λεπτά
- Πλήρες στέγνωμα μετά από 24 ώρες

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

- Ψεκάστε τον αρμό και την σπάτουλα με το υγρό φινιρίσματος Perfect seal
- Αφαιρέστε το περίσσιο υλικό στον αρμό με την σπάτουλα υπό γωνία 45°
- Ψεκάστε ξανά και φινίρετε με το δάχτυλο για ένα τέλειο αποτέλεσμα
- Η σιλικόνη δεν βάφεται

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Φρέσκο υλικό: με ασετόν
- Στεγνό υλικό: με απόξεση

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται έως 12 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C σε κλειστό χώρο. Προστατεύστε από ήλιο και παγετό.

Εφόσον ανοιχτεί, εξάγετε λίγο κορδόνι σφραγιστικού (περίπου 2cm) και αφήστε το να στεγνώσει μέχρι την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε (max 3 μήνες). Τραβήξτε το στεγνό κορδόνι από το φυσιγγίο πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιέχει 3-(Triethoxysilyl) propylamine & 2-Butanone, oxime. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Μικρές ποσότητες αιθανόλης (CAS 64-17-5) σχηματίζονται με υδρόλυση και απελευθερώνονται κατά τη σκλήρυνση. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: Ελλάδα 210-7793777, Κύπρος: 1401.

Διανομή / Distribution

Bostik ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,
E-mail: info@bostik.com | www.bostik.com/greece



*Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκπομπών πτητικών ουσιών στον αέρα εσωτερικών χώρων, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας από εισπνοή, σε κλίμακα κατηγορίας από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) έως C (υψηλές εκπομπές).

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγινώσκονται προσεκτικά προ της χρήσης οποιοδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλο, οποιοδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) έκδοσή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενα στο παρόν πληροφορείς αλλάζουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιαδήποτε μορφή εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συμολογούμενη ιδιότητα) των Προϊόντων. Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της σφραλοσύς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδέμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιοδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους οφείλεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για αιματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαυτή δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) της ή σε σχέση με την χρήση οποιοδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

BOSTIK HOTLINE

Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140

