

PRIMER - ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%

100% Ακρυλικό Υδατοδιαλυτό Αστάρι

Ημιδιάφανο αστάρι νερού με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες. Είναι υπόστρωμα των υδατοδιαλυτών χρωμάτων της Vitex (πλαστικών, ακρυλικών, τσιμεντοχρωμάτων, relief, κ.α.). Εφαρμόζεται πολύ εύκολα και έχει υψηλή απόδοση. Βελτιώνει την εμφάνιση, την πρόσφυση, την καλυπτικότητα και την αντοχή του τελικού χρώματος. Είναι κατάλληλο υπόστρωμα και για αλκαλικές επιφάνειες τις οποίες εμποτίζει και σταθεροποιεί. Είναι χαμηλής οσμής κατά την εφαρμογή του διότι δεν περιέχει αμμωνία.



Πλεονεκτήματα:

- Για εξαιρετική πρόσφυση εσωτερικών επιφανειών
- Υψηλή απόδοση και φιλική στο χρήστη εφαρμογή
- Μεγάλη αραιώση 3-4 μέρη νερό - 1 μέρος αστάρι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα


1,03 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για επιφάνειες, όπως σοβάς, εμφανές μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λπ., καθώς επίσης και σε βαμμένες επιφάνειες.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Ημιδιαφανές



ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

18-20 m²/L

ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό

300-400 %

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή
15-30 min

Για την
εφαρμογή
τελικού
χρώματος
4-6h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ημιδιαφανές

750 mL

3 L

10 L



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, ή τυχόν σαθρά υλικά.



Για το στοκάρισμα των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty ή Visto. Τρίψτε την επιφάνεια καλά και φροντίστε να είναι τελείως στεγνή πριν το αστάρωμα.



ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αραιώνουμε 300-400% με νερό και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε μία στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Βάφουμε μετά από 4-6 ώρες με υδατοδιαλυτά χρώματα εσωτερικής χρήσης. Προτείνεται: Vitex Classic, Vitex with Teflon™ ή Vitex Eco για ματ φινιρίσμα ή με Vitex Satin Eco για σατινέ φινιρίσμα.



TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα

χρώματος που θα χρειαστείτε.
• Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για

μελλοντική χρήση.
• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Συνδεδετικά αστάρια” Οριακή τιμή **30 g/L**
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος **6 g/L**
ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

