

VISTO

Υδατοδιαλυτός ακρυλικός στόκος

Λευκός υδατοδιαλυτός ακρυλικός στόκος για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Έχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, τις μεταβολές της θερμοκρασίας, την αλκαλικότητα και χρησιμοποιείται για στοκάρισμα τοίχων, εμφανούς μπετόν, οροφών, πορομπετόν, γυψοσανίδων και τοιμεντοσανίδων. Είναι απλός στη χρήση και την εφαρμογή του, στεγνώνει γρήγορα χωρίς να οκάει, τρίβεται εύκολα και δίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για βάψιμο.



Πλεονεκτήματα:

- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Άριστη πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εύκολη χρήση και τέλεια τελική υφή
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστος κόκκος
90 µm



Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος
1100 Kg/m³

ΑΠΟΔΟΣΗ



1 Kg/m² για
1 mm πάχους
στρώσης
ανάλογα
με το
υπόστρωμα

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Περίπου 2,5
μέρη σκόνης
προς ένα
μέρος νερού

CE	
VITEX A.E.	
ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ Τ.Ο. 139 - Τ.Κ. 19 300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	
VISTO	
14	
DoP No : VIT-CPR-0016	
EN 998-1	
Λευκός ακρυλικός στόκος σπατούλαρισμάτος για εσωτερική/εξωτερική χρήση	
Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος	GP/CSII
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση A1
Υδατοπορρόφηση	W _o
Συντελεστής διαπερατότητας υδροτριών	µ=5/20
Πρόσφινση	> 0.6 N/mm ² (FPb)
Θερμική αγωγιμότητα	$\lambda_{10,dry} = 0.27 \text{ W/Mk}$ (tab. mean value; P= 50%)
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/ απόψυξη, στον τόπο χρήσης)	Εκτιμήθηκε ως εξαιρετική, μετά από δοκιμές στο εργαστήριο και στο πεδίο
Επικινδυνες ουσίες	NPD

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό	1 kg	5 kg	20 kg
-------	------	------	-------



ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή
2-3 h

ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΣΤΟΚΟΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την τέλεια εξομάλυνση επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα και πορομπετόν, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνεις πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς λάδια και σκόνες.

Απορροφητικές επιφάνεις όπως πορομπετόν, καλό είναι να διαβρέχονται πριν την εφαρμογή του ή να ασταρώνονται με VITEX 100% Ακρυλικό Αστάρι.



ΒΗΜΑΤΑ

Σε καθαρό κάδο αναμίξτε την ποσότητα που χρειάζεστε με αναλογία 2,5 μέρη σκόνης προς 1 μέρος νερού, υπό συνεχή ανάδευση μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής μάζα χωρίς οβώλους. Αφήστε το μίγμα 5-10 λεπτά και ανακατέψτε πάλι. Το έτοιμο μίγμα είναι εργάσιμο για περίπου 2-3 ώρες.

2 Χρησιμοποιούμε σπάτουλα, μυστρί ή πιστόλι airless. Το στοκάρισμα (σπατουλάρισμα) γίνεται σε δύο διαδοχικές στρώσεις που να απέχει η μία από την άλλη περίπου 4-5 ώρες και σε συνολικό πάχος στρώσεων που συνίσταται να μην ξεπερνάει τα 4mm.

3 Η τελική στρώση τρίβεται μετά από περίπου 7-8 ώρες με γυαλόχαρτο. Η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει καλά, να καθαριστεί και πριν τη βαφή ασταρώνεται με το κατάλληλο αστάρι.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Να μη χρησιμοποιείται σε πάχος

- μεγαλύτερο των 2 mm, γιατί υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ρωγμών.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Αποθηκεύεται σε ξηρούς χώρους επάνω σε ζύlinη βάση (παλέτες) προστατευμένο από την υγρασία για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασιζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστριακούς ελέγχους και έχουν οικοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντα για τη χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή ψφορές προκληθεύσαν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΣ



VITEX A.E. - Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00 | Τηλ. 210 5589500, Fax 210 4835007 | vitex.gr

Έκδ.: 12.2020 (Το παρόν καταργεί όλα τα προηγούμενα)