

VITOSIN

Ακρυλικό Μονωτικό Αστάρι Διαλύτου

Λευκό, ματ μονωτικό αστάρι διαλύτη πολλαπλών χρήσεων με βάση ακρυλικές θερμοπλαστικές ρητίνες. Λόγω της ειδικής χημικής του σύστασης χρησιμοποιείται για να απομονώνει και να καλύπτει κάπνα, μούχλα, καυσαέρια και άλλους λεκέδες, αποτρέποντας την επανεμφάνισή τους. Είναι ιδανικό για τη μόνωση υδροχρωματισμένων επιφανειών (με ασβέστη ή κόλλα), ως υπόστρωμα χρωμάτων βάσεως νερού ή και τελικό χρώμα για τη βαφή οροφών, λόγω της σταθερής λευκότητάς του και της μεγάλης αντοχής του σε υδρατμούς και μούχλα. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, απόδοση και αντοχή, τέλειο άπλωμα και εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες τοίχων, τσιμέντου, γύψου, ξύλου, κ.λπ.



Πλεονεκτήματα:

- Μονώνει άριστα εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- Καλύπτει άριστα, κάπνα, νικοτίνη, μούχλα, καυσαέρια και άλλους δύσκολους λεκέδες
- Μεγάλη αντοχή σε υδρατμούς και μούχλα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

95 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα


1,37 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες τοιχοποιίας, ξύλου, τσιμέντου, γύψου κ.α

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό



ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

8-10 m²/L

Για δύο στρώσεις

4-5 m²/L

ΑΡΑΙΩΣΗ



Έως 5%

- Για ρολό/πινέλο με διαλυτικό πινέλου T300
- Για πιστόλι με διαλυτικό πιστολιού T350

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή

1-2 h

Επαναβαφή

24 h

Για την εφαρμογή τελικού χρώματος

4-6 h



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό

750 mL

2.5 L

10 L



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, υπόλοιπα μούχλας ή τυχόν σαθρά υλικά.



Για το στοκάρισμα των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty ή Visto. Τρίψτε την επιφάνεια καλά και φροντίστε να είναι τελείως στεγνή πριν το αστάρωμα.



ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αραιώνουμε έως 5% με Διαλυτικό Πινέλου T 300 για ρολό ή πινέλο ή T350 για πιστόλι και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

3

Επαναβάφουμε μετά από 24 ώρες ή μετά από 4-6 ώρες με υδατοδιαλυτά χρώματα Vitex

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Βάφουμε μετά από 4-6 ώρες με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά, ελαστομερή κ.λπ.)

Προτείνεται:

- Εσωτερικά με Vitex Classic, Vitex with Teflon™ ή Vitex Eco για ματ φινίρισμα ή με Vitex Satin Eco για σατινέ φινίρισμα.
- Εξωτερικά με Acrylan MAX, Acrylan ή Acrylan Elastic



TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Ρολά, πινέλα καθαρίζονται με διαλυτικό πινέλου T300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό

πιστολιού T-350.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε

καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Συνδεδεικμένα αστάρια” Οριακή τιμή **750 g/L**
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος **499 g/L**
ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

