

MARTELITE

Σφυρήλατο Χρώμα Για Μεταλλικές Επιφάνειες

Σφυρήλατο αλκυδικό χρώμα διαλύτου, ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση μεταλλικών κυρίως επιφανειών. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, γρήγορο στέγνωμα και υψηλή αντοχή. Δουλεύεται μαλακά, δεν τρέχει και μπορεί να εφαρμοστεί απ' ευθείας πάνω στο μέταλλο, χωρίς να χρειάζεται αστάρι, δίνοντας την υφή του σφυρήλατου στην εφαρμοζόμενη επιφάνεια.



Πλεονεκτήματα:

- Προστασία και διακόσμηση μεταλλικών επιφανειών
- Ανθεκτικό και εντυπωσιακό σε εμφάνιση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

65 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα

0,98 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

8-10 m²/L



Για δύο στρώσεις

4-5 m²/L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

13 έτοιμες αποχρώσεις

750 mL

2.5 L



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Σφυρήλατο

Σατινέ

Γυαλιστερό



Σφυρήλατο Φινίρισμα

ΑΡΑΙΩΣΗ



Έως 5%

Με διαλυτικό πιστολιού T350

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή


30-60 min

Επαναβαφή

2-3h ή >7 μέρες

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

13 έτοιμες αποχρώσεις



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.



Οι εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες ασαρώνονται πρώτα με Wash Primer.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουμε έως 5% με διαλυτικό πιστολιού T350 και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

3

Επαναβάφουμε μετά από 2-3 ώρες ή διαφορετικά μετά από 7 μέρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Ρολά, πινέλα και πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό πιστολιού T350 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Επιφάνειες βαμμένες με Martelite

πλένονται μετά την πάροδο 30 ημερών από τη βαφή τους.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε

καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού». Οριακή τιμή **500 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **499 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

