

VEROLAC

Γυαλιστερό ντουκόχρωμα

Γυαλιστερό, αλκυδικό βερνικόχρωμα διαλύτη μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες. Έχει μεγάλη σκληρότητα, καλυπτικότητα και γυαλάδα που διατηρείται αμετάβλητη. Λόγω της ειδικής του σύστασης αποτελεί άριστο αντιδιαβρωτικό φινιρίσμα για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια. Οι αποχρώσεις του μένουν αναλλοίωτες στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το πλύσιμο. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει πολύ καλά και προσφέρει προστασία και ομορφιά.



Πλεονεκτήματα:

- Άριστο αντιδιαβρωτικό φινιρίσμα για κάθε εξωτερική και εσωτερική μεταλλική επιφάνεια
- Μεγάλη σκληρότητα και καλυπτικότητα
- Γυαλιστερό φινιρίσμα και αποχρώσεις που μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες

70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)



Πυκνότητα

1,21 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) για το λευκό

Στιλπνότητα

> 90 μονάδες στις 60°C (ISO 2813)

ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

14-16 m²/L



Για δύο στρώσεις

7-8 m²/L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό, Μαύρο, 42 έτοιμες αποχρώσεις	180 mL	375 mL	750 mL	2.5 L	5 L
Μαύρο Ματ	180 mL	375 mL	750 mL	2.5 L	



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ

Σατινέ

Γυαλιστερό



Γυαλιστερό Φινιρίσμα

ΑΡΑΙΩΣΗ



Έως 5%

- Για ρολό/πινέλο με διαλυτικό πινέλου T300
- Για πιστόλι με διαλυτικό πιστολιού T350

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή


2-3 h

Επαναβαφή

20-24 h

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό, Μαύρο, Μαύρο Ματ και 42 έτοιμες αποχρώσεις.



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.



Οι μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται με αντισκωριακό αστάρι (Anti-Rust Primer, Minio Primer ή Metal Primer).



Οι μεταλλικές γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανισμένες, αλουμινίου, κ.λπ.) ασταρώνονται με Primer for Glossy Surfaces ή Wash Primer.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουμε έως 5% με Διαλυτικό Πινέλου T300 για ρολό ή πινέλο ή με διαλυτικό Πιστολιού T350 για πιστόλι και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

3

Επαναβάφουμε μετά από 20-24 ώρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Ρολά, πινέλα καθαρίζονται με διαλυτικό πινέλου T300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό πιστολιού T350.

- Επιφάνειες βαμμένες με Verolac πλένονται μετά την πάροδο 30 ημερών από τη βαφή τους.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά

την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού». Οριακή τιμή **500 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **495 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

