

# DELAC

## Βερνίκι Πέτρας Εμποτισμού

Ακρυλικό άχρωμο βερνίκι πέτρας, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης που εμποτίζει την επιφάνεια, με συνέπεια να μην κιτρινίζει, ούτε να ξεφλουδίζει. Τονίζει το φυσικό χρωματισμό της επιφάνειας και προστατεύει από την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Είναι κατάλληλο για όλες τις πέτρες ή πλάκες, φυσικές ή τεχνητές, όπως Ελευθερουπόλεως, Καρύστου, Πηλίου, κ.λπ. πυρότουβλα, κεραμίδια, πορόλιθους, διακοσμητικά τούβλα, κ.α.



### Πλεονεκτήματα:

- Βερνίκι εμποτισμού πέτρας εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης
- Τονίζει το φυσικό χρωματισμό της επιφάνειας και προστατεύει από την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



#### Ιξώδες

30 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25°C)

#### Πυκνότητα

0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

### ΑΠΟΔΟΣΗ



#### Για μία στρώση

10-12 m<sup>2</sup>/L



#### Για δύο στρώσεις

5-6 m<sup>2</sup>/L

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άχρωμο

750 mL

2.5 L

### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Φυσικό

Σατινέ

Γυαλιστερό



Φυσικό Φινίρισμα

### ΑΡΑΙΩΣΗ



#### Χωρίς αραιώση

Έτοιμο προς χρήση

### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



#### Στην αφή


1-2 h

#### Επαναβαφή

3-4 h

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Άχρωμο



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για όλες τις πέτρες ή πλάκες, φυσικές ή τεχνητές.

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



**Οι επιφάνειες** πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια, λίπη ή παλιά βερνίκια.



### ΒΗΜΑΤΑ

**1** Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

**2** Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

**3** Επαναβάφουμε μετά από 3-4 ώρες.

### TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH και η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18%.
- Ρολά, πινέλα καθαρίζονται με διαλυτικό πινέλου T300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό πιστολιού T350

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για

- μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Συνδετικά αστάρια”, Οριακή τιμή **750 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **699 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



**5°C-38°C**  
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

