

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	<b>COSMOS LAC Ακρυλικό Αστάρι N342-343</b>
<b>ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	Ακρυλικό αστάρι κατάλληλο για κάλυψη ατελειών πριν το βάψιμο. Ιδανικό για κάθε μεταλλική επιφάνεια. Έχει αντισκωριακές ιδιότητες και εξαιρετική καλυπτικότητα. Μπορεί να λειανθεί με γυαλόχαρτο και να βαφεί με οποιοδήποτε χρώμα.
<b>Αποχρώσεις</b>	Γκρι, Υποκίτρινο
<b>ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ</b>	
<b>Ιξώδες</b>	18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
<b>Ειδικό βάρος</b>	0,6-0,8 g/L (Density Cup 100cm <sup>3</sup> /20°C, ASTM D – 1475)
<b>Στερεά κ.β</b>	15-20 %
<b>Πτητικές οργανικές ενώσεις</b>	500 g/L
<b>Σημείο Ανάφλεξης</b>	-104 °C
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Αφή (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%): 10-15min Πλήρες στέγνωμα (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%) : 1h Σκλήρυνση: 24h
<b>Απόδοση</b>	2m <sup>2</sup> / 400ml
<b>Γυαλάδα</b>	2-5 GLOSS UNITS / MATTE [GLOSS METER 600ASTM D – 1471]
<b>Πίεση περιέκτη</b>	4bar (20°C) , 8 bar (50°C)
<b>Περιεχόμενο</b>	400ml
<b>Εφαρμογή</b>	Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10-25 °C
<b>Μετά τη χρήση</b>	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.
<b>Αποθήκευση</b>	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου