



PRO Silicone Duco

Υψηλής αντοχής
σιλικονούχο ντουκόχρωμα

Στιλπνό & Σατινέ



Απόδοση: 14-16 m²/lt



Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες



Αραίωση:

5% σε όγκο με White spirit για ρολό και πινέλο 5 % σε όγκο με Διαλυτικό Νο1 για πιστόλι



Επαναβαφή: 18 ώρες



Συσκευασία: Gloss&Satin
750ml, 2.5L

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής αντοχής σιλικονούχο ντουκόχρωμα βάσεως διαλύτου, εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης με ενισχυμένες αντισκωριακές ιδιότητες. Ιδανικό για κάθε μεταλλική επιφάνεια, με κύρια χαρακτηριστικά την ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία, καθώς επίσης την υψηλή σκληρότητα χωρίς την προσθήκη σκληρυντή. Προσφέρει υψηλή διατήρηση της γυαλάδας και των αποχρώσεων σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα σε όλο το πάχος του φιλμ και παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στο νερό. Έχει μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα και δουλεύεται εύκολα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα	Στιλπνό > 90 μονάδες στις 60° Σατινέ 30-40 μονάδες στις 60°
Ειδικό Βάρος	1,18 - 1,22 kg/lt (Λευκό) 1,01 - 1,05 kg/lt (Πράσινο και μαύρο)
Απόδοση	14-16 m ² /lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια
Αραίωση	Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 5% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Για εφαρμογή με πιστόλι συμβατικό ή airless έως 5% σε όγκο με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO.
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε 2 - 3 ώρες
Επαναβαφή	Τουλάχιστον 18 ώρες από την εφαρμογή. Συνιστάται η επαναβαφή να γίνεται μετά την πλήρη σκληρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
VOC class	«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση = 499 gr/lt. VOC ή POE: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, σκουριές κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε καλά. Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες εφαρμόστε μια στρώση αντισκωριακό ΟΧΙΔΟΛ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις Pro Silicone Duceo.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα του προϊόντος, στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά.



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.