

BUDGET MEGA METAL DIRECT



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό στιλπνό αντισκωριακό χρώμα, κατάλληλο για τη βαφή νέων αλλά και ήδη σκουριασμένων μεταλλικών επιφανειών. Αποτελεί ολοκληρωμένη λύση βαφής με ένα μόνο προϊόν, χωρίς την ανάγκη εφαρμογής αντισκωριακού ασταριού, εξασφαλίζοντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους υλικών, παράλληλα με υψηλή αντισκωριακή προστασία. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα, το άριστο άπλωμα και το γρήγορο στέγνωμα, προσφέροντας ανθεκτικό και ομοιόμορφο τελικό φινίρισμα υψηλής στιλπνότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα 60°	:	> 80
Ειδικό βάρος	:	Λευκό: $1,20 \pm 0,02$, Γκρι: $1,19 \pm 0,02$, Κυπαρισσί: $1,04 \pm 0,02$, Μολυβί: $1,12 \pm 0,02$, Καφέ: $1,05 \pm 0,02$, Μπλε: $1,08 \pm 0,02$, Μαύρο: $1,00 \pm 0,02$ Kg/Lt
Απόδοση	:	12 – 14 m ² /lt ανά στρώση.
Αραίωση	:	Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 5% σε όγκο με WHITE SPIRIT. Για εφαρμογή με πιστόλι έως 12% σε όγκο με διαλυτικό πιστολιού.
Κατηγορία VOC	:	«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αστάρι σιδηρών υποστρωμάτων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή ΠΟΕ = 500 g/l. Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση= 485 g/l. ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με αρχικό σημείο βρασμού $\leq 250^{\circ}\text{C}$, μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3kPa.

Το προϊόν **BUDGET MEGA METAL DIRECT** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 11145, Αθήνα, Τηλ. 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.

Στέγνωμα : Στεγνό επιφανειακά σε 1-2 ώρες, πλήρως μετά από 3-4 ώρες
Επαναβαφή : 18 ώρες ή αφού έχει επέλθει πλήρης σκλήρυνση της πρώτης στρώσης.
Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.

Αποχρώσεις : Λευκό, μαύρο, γκρι, μολυβί, κυπαρισσί, καφέ, μπλε.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 2,5L.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό και πιστόλι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκουριές, λάδια, σκόνες, κ.λ.π.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά μέχρι ο διαλύτης να ενσωματωθεί πλήρως. Εφαρμόστε ομοιόμορφα δύο στρώσεις BUDGET MEGA METAL DIRECT για την επίτευξη καλύτερης αντιδιαβρωτικής προστασίας και ομοιόμορφου φινιρίσματος. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτονται σωστά με χρώμα όλες οι γωνίες και τα δύσκολα σημεία της υπό βαφή επιφάνειας. Προσοχή: Σε έντονα σκουριασμένες επιφάνειες ή σε περιβάλλον κοντά στη θάλασσα εφαρμόστε τρεις στρώσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή σε σκάφη. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό, ζεστό νερό και σαπούνι.

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισεύματα των χρωμάτων να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται πάντα κλειστά. Ζητήστε συμβουλές από το Δήμο ή την Κοινότητά σας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.