

 PRIMER	Ακρυλικό αστάρι
--	------------------------

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **BUDGET ACRYLIC PRIMER** είναι υδατοδιαλυτό αστάρι, βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες, ιδανικό για την προετοιμασία εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών πριν τη βαφή. Διακρίνεται για την εξαιρετική πρόσφυση και διεισδυτικότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα για πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Παρέχει μεγάλη αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες, όπως σοβά, τσιμέντο, αμιαντοτσιμέντο, σπατουλαριστούς τοίχους, κλπ. Η χρήση του μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών, εξοικονομώντας σημαντική ποσότητα τελικού χρώματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος	: 0,99-1,03 kg/ltr
Απόδοση	: 10 – 15 m ² /ltr ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.
Αραίωση	: 0-100% σε όγκο με νερό.
Κατηγορία VOC	: «Συνδεδετικά αστάρια». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30 gr/ltr. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 4 gr/ltr. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
Αντίσταση στα αλκάλια	: Καμία παρατηρήσιμη βλάβη μετά από έκθεση 8 hr σε 5% NaOH (ISO 2812-4)
Στέγνωμα	: Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται σε κρύες και υγρές συνθήκες.
Επαναβαφή	: 3-5 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται σε κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
Αποχρώσεις	: Γαλακτόχρωμο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :3ltr και 9 ltr.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό και πιστόλι AIRLESS.

Το προϊόν **BUDGET ACRYLIC PRIMER** παράγεται στην Ελλάδα από τη ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Λιοσίων 302, 1145 Αθήνα, Τηλ 210 4816101, www.vechro.gr, για αποκλειστική διάθεση μέσω της Praktiker Hellas Α.Ε. www.praktiker.gr.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, υπόλοιπα μούχλας, τυχόν ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα, κ.λ.π. Κοινούριοι σοβάδες ή τσιμέντα, δεν πρέπει να ασταρώνονται και να βάφονται φρέσκα, αλλά μετά από την πάροδο 3-4 εβδομάδων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε ομοιόμορφα μία ή δύο στρώσεις **BUDGET ACRYLIC PRIMER**. Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου εργασίας. Μετά το αστάρωμα βάψτε με **BUDGET ULTRA**, **BUDGET ULTRA ACRYLIC** ή οποιοδήποτε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα **PRAKTIKER**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή σε σκάφη με το αστάρι. Στραγγίξτε καλά το αστάρι από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες καιρικές συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.